

KIMTEC® Zink-Spray Hell

Beschreibung

KIMTEC® Zink-Spray Hell ist ein schnelltrocknender Ausbesserungslack auf der Basis speziell ausgewählter Bindemittel mit hoher Deckkraft und optimaler Abriebfestigkeit. Die behandelten Teile erstrahlen im neuen frischen Glanz.

Produkteigenschaften

- Gute Farbidentität mit feuerverzinkten Oberflächen
- Haftet auf fast allen Metallen
- Ohne Grundierung überlackierbar
- Schnelltrocknend
- Gute Abriebfestigkeit
- Hohe Deckkraft, sparsam im Verbrauch.

Anwendungsgebiete

- Im Stahl- und Anlagenbau
- Maschinen-, Schiffs-, Gerätebau, Karosseriebau, Bauhandwerk uvm.
- Zum Ausbessern von feuerverzinkten Oberflächen (z.B. Bohr-, Schweiß- oder Schnittstellen)
- Zur farbidentischen Reparatur frisch verzinkter Materialien
- Erhöhter Korrosionsschutz.

Verarbeitung

Die Untergründe müssen trocken, staub-, fett- und ölfrei sowie frei von losen Anhaftungen sein. Eine optimale Haftung der Lackbeschichtung auf dem Untergrund wird durch ein leichtes Anschleifen der Oberfläche erreicht.

KIMTEC® Zink-Spray Hell auf Raumtemperatur (20 °C) bringen.

Vor Gebrauch den Behälter, ab dem hörbaren Klappern der Mischkugeln, 2 Minuten intensiv schütteln.

Aus einer Entfernung von 20-25 cm den Lackiervorgang im Kreuzgang (senkrecht/waagrecht) vornehmen. Eine Schichtstärke von ca. 50 µ ist ausreichend um korrosionsschützende Eigenschaften darzustellen. Hierzu sind zwei Kreuzganglackierungen notwendig.

Nach dem Auftragen des ersten Kreuzganges ca. 20 – 30 Minuten warten, um der Lackierung ausreichend Zeit zum ablüften zu geben. Danach den zweiten Kreuzgang auftragen.

Lagerung und Haltbarkeit

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von +5 °C bis +25 °C, eine Haltbarkeit von 36 Monaten.

Artikel Nr.
7230001

EAN
4021799149141

KIM JAROLIM
Im- und Export GmbH

Hersteller: KIM JAROLIM
Im- und Export GmbH
Kirschenweg 2
D-97232 Giebelstadt
Tel. +49 (0) 9334/978-0
Fax +49 (0) 9334/978-111

www.kim-tec.de
info@kim-tec.de

Stand: Oktober 2019